

## Moosgummiplatte NR 25 Sh A

### Eigenschaften

Rohstoffbasis	NR
Zellstruktur	gemischtzellig
spezifisches Gewicht	0.50 – 0.90 g/cm <sup>3</sup>
Shore-Härte	25 ± 5 Sh A
Dehnung in %	ca. 200 - 300%
Zusammendrückbarkeit bei 25%-ger Verformung	250 ± 60 kPa
Temperaturbeständigkeit	+ 70°C
Tieftemperaturflexibilität	- 30°C
Entflammbarkeit	brennbar

Abweichungen in Porösität und Oberflächenbeschaffenheit sind materialbedingt. Änderungen in chemischer und technologischer Hinsicht behalten wir uns vor. Sämtliche Angaben basieren auf durchgeführten Prüfungen. Eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen kann jedoch nicht übernommen werden. Hierbei handelt es sich nicht um festgelegte Spezifikationswerte.

---

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

---