


## Gummi-Riefenmatten Breitriefen-Gummimatte NR/SBR ohne Einlage



Polymer	NR/SBR		
Farbe	hellgrau		
Spezifikation	Methode	Masseinheit	Wert
Shore-Hörte A	DIN 53 505	ShA	75 ± 5
IRHD Härte	DIN 53 505	ShA	
Dichte	DIN 53 479	g/m³	1.70 ± 0.02
Reissfestigkeit	DIN 43 504	N/mm²	> 4.5
Reissdehnung	DIN 53 504	%	> 400
Rückprallelastizität	DIN 53 512	%	≥ 30
Spannungswert 100%	DIN 53 504	N/mm²	-
Spannungswert 200%	DIN 53 504	N/mm²	-
Spannungswert 300%	DIN 53 504	N/mm²	-
Weiterreisswiderstand			
DIN 53 507	DIN 53 507	N/mm	5.5
DIN 53 515 ohne Einschnitt	DIN 53 515	N/mm	19.4
DIN 53 515 mit Einschnitt	DIN 53 515	N/mm	14.6
Temperaturbeständigkeit	von -20 bis 70° (kurzzeitig + 90°)		
Kälte, 24 h , -25°	DIN 53 545	Kein Bruch	i. o
Ozonbeständigkeit	DIN 53 509		bedingt beständig
Abrieb	DIN 53 516	-	516
Spez.	Ohm x	DIN 53 482	3.8 x 10 <sup>14</sup>

Die oben genannten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeprüfungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifiziert, bleiben.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.