

Technisches Datenblatt

**EPDM, 65+-5 Sh.A schwarz UL 94 /
DIN 4102:B2 Brandschutz**

Werkstoff EPDM
Normbezeichnung EPDM

Eigenschaften

Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	60 - 70	SHA
Farbe		schwarz	
Dichte		1,47	g/cm³
Temperaturbereich		-35 - +100	°C
Reißfestigkeit DIN 53504		4	MPa
Reißdehnung DIN 53504		400	%
Druckverformungsrest ISO 815		70h, 70°C =	36 %
Ölbeständigkeit		nicht empfohlen	
Benzinbeständigkeit		nicht empfohlen	
Säurebeständigkeit		bedingt	
Laugenbeständigkeit		bedingt	
Ozonbeständigkeit		gut	
Entsprechend Spezifikation		UL 94:	V0
Entsprechend Spezifikation		Brandverhalten Din	4102: B2
Weiterreißfestigkeit DIN 53515		25 N/mm	