

## Technisches Datenblatt

NBR C60, 60+-5 Sh. A hell FDA konform.

### Eigenschaften

Härte Shore A DIN ISO 7619-1	55 - 65	SHA
Farbe	hell	
Dichte	1,3 - 1,5	g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbereich	-30 - +80	°C
Reißfestigkeit DIN 53504	6	MPa
Reißdehnung DIN 53504	400	%
Ölbeständigkeit	gut	
Benzinbeständigkeit	bedingt	
Säurebeständigkeit	nicht empfohlen	
Laugenbeständigkeit	nicht empfohlen	
Ozonbeständigkeit	nicht empfohlen	
Entsprechend Spezifikation	Verordnung EG Nr. 1935/2004	
Entsprechend Spezifikation	FDA-Konform	

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Qualität; Mischungsbedingt können größere Abweichungen der techn. Daten auftreten.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.