

Gummiplatten NBR/SBR, 65+-7 Sh.A, schwarz, mit 2 Einlagen

- Werkstoff: NBR/SBR
- Normbezeichnung: NBR/SBR



DATEN	Norm	Wert	Einheit
Farbe		schwarz	
Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	58-72	SHA
Dichte		1,2-1,45	g/cm3
Temperaturbereich		-20 - +80	°C
Reissfestigkeit	DIN 53504	5	MPa
Reissdehnung	DIN 53504	250	%
Ölbeständigkeit		gut	
Benzinbeständigkeit		bedingt	
Säurebeständigkeit		Nicht empfohlen	
Laugenbeständigkeit		Nicht empfohlen	
Ozonbeständigkeit		Nicht empfohlen	
Witterungsbeständigkeit		Nicht empfohlen	

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das Elastomer. Prüfergebnisse, ermittelt an Werkstoffen mit Einlage, können nur als Informationswerte gesehen werden.

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Regeneratqualität; Mischungsbedingt können grössere Abweichungen der technischen Daten auftreten.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.